

## **RB 2601 SUPERFIX FİKSATÖR (DÜŞÜK DERECELİ FİKSE)**

- ÜRÜNLER** : **RB 2601 SUPERFIX** - Düşük dereceli fikseye uygun fiksator
- ÖZELLİKLERİ** : Yıkama ve sürtme haslığını arttırır,  
Düşük ısıli fikse uygulamalarında polimerizasyonu sağlar,  
Ekolojik Standartlara uygundur.
- KULLANIM** : Su bazlı baskı pastalara % 0,5 – 1 oranında ilave edilerek kullanılır. (İlave edilen katalizör pasta içerisinde ilk 4 saatte daha etkili olur). Baskıya girmeden önce mevcut boyaya katılması ve iyice karıştırıldıktan sonra kullanılması tavsiye edilir. Katalizörlü boyanın 9 saat içinde kullanılması gerekir. Fikse edilmiş baskılı kumaş ne kadar çok bekletilirse, yıkama haslığı da o kadar çok iyi sonuç verir. Bu nedenle baskılı kumaş hemen yıkamaya atılmamalıdır. Kullanım sonrasında kabin kapağı iyice kapatılmalıdır. Kesinlikle cilt ile temas edilmemelidir! Uygun koruyucu eldiven kullanılmalıdır! Herhangi bir temas durumunda, derhal bol su ile yıkanmalıdır!
- RENK** : Şeffaf likit
- PH** : 10.5 ± 1
- YOĞUNLUK** : 1.07 gr/ml
- FİKSE İŞLEMİ** : Düşük ısılarda polimerizasyonu sağlar. Örnek; 140-150°C’de, 2 dakikada ya da, 160-170 C 1 -1.5 dakikada istenilen sonuç alınabilir.
- TEMİZLEME** :
- YIKAMA** : RB 2601 Super Fix A, ilavesi ile basılan ürünlerin yıkama testi 24 saat sonra yapılmalıdır.
- PAKETLEME** : 5 - 10 kg ‘lık plastik ambalajlar.
- DEPOLAMA** : Ürün, +5°C ve +25°C arası sıcaklıkta, direkt güneş ışığından uzak ve havalandırılmalı bir mekanda, kapağı iyi bir şekilde kapatılmış olarak depolanmalıdır. Son kullanma tarihi, üretim tarihinden itibaren 12 aydır.

Not: Yukarıda verilen bilgiler ön testler sonucunda kendi AR-GE laboratuvarımızda elde edilmiş bilgilerdir. Bilgi maksatlı olup garanti olarak kabul edilemez. Baskı sonuçları, işletme şartlarındaki koşullara bağlı olarak değişkenlik gösterebilir. Lütfen ön deneme testlerinizi yaptıktan sonra üretime geçiniz. Kullanmadan önce karıştırınız ve oda sıcaklığında muhafaza ediniz.